

# ДЮРОСТОН UPM S13

## Листовой полиэфирный стеклопластик

**Описание:**

Листовой пластик, изготовленный на основе ненасыщенной полиэфирной смолы и стекломата. Имеет однородную структуру, сочетает высокие конструкционные и диэлектрические качества, температурную и химическую устойчивость и обладает негорючестью, нераспространяет огонь. Удовлетворяет многим нормам пожарной и экологической безопасности.

Не содержит фенольных и асбестовых составляющих, галогенов.

**Варианты применений:**

- дугогасительные камеры - изолирующие держатели шин
- высоковольтные и низковольтные выключатели
- распределительные щиты - монтажные панели щитов
- панели выключателей электротранспорта
- силовая электроника - барьеры фаз

**Стандартные размеры:**

2000x1250 мм. 4 - 40 мм.

**Особенности:**

Применяется - как замена асбестосодержащих листов, типа АЦЕИД ГОСТ 4248-92, ввиду очень низкого водопоглощения и высокой электроэррозионной устойчивости и дугостойкости. Может применяться взамен листовых слоистых пластиков типа стеклотекстолит марок СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У, СТЭБ.

По свойствам -аналогичен UPM 203, но имеет повышенные механические и электрические параметры.

**Цвета:** Белый, красный – по заказу. Листы и заготовки других размеров, или детали по чертежам - поциальному заказу

| Механические свойства                        | Значение                                     | Един. изм.         | Метод испытания        |
|--|--|--------------------|------------------------|
| Удельный вес                                 | 2,10 ±0,05                                   | г/см <sup>3</sup>  | ISO 11 83              |
| Прочность на изгиб RT (⊥)                    | 160  | Н/мм <sup>2</sup>  | ISO 178                |
| Модуль упругости RT (⊥)                      | 16000  | Н/мм <sup>2</sup>  | ISO 178                |
| Прочность на сжатие (⊥)                      | 250  | Н/мм <sup>2</sup>  | ISO 604                |
| Предел прочности на разрыв RT<br>(параллель) | 80   | Н/мм <sup>2</sup>  | ISO 527                |
| Ударная вязкость RT (⊥)                      | 100  | кДж/м <sup>2</sup> | ISO 179                |
| Ударная вязкость RT (  )                     | 120  | кДж/м <sup>2</sup> | ISO 179                |
| Прочность на сдвиг RT (  )                   | 15   | Н/мм <sup>2</sup>  | IEC 60893              |
| Прочность на сдвиг (  )                      | 80   | Н/мм <sup>2</sup>  | BS2782/340B            |
| Прочность на сдвиг (⊥)                       | 85   | Н/мм <sup>2</sup>  | BS2782/340B            |
| Усилие расслаивания RT (  )                  | 2000   | Н/мм <sup>2</sup>  | DIN 53463              |
| Водопоглощение, толщ.> 4мм.                  | <0,10  | %                  | ISO 62                 |
| <b>Тепловые свойства</b>                     | <b>Значение</b>                              | <b>Един. изм.</b>  | <b>Метод испытания</b> |
| Воспламеняемость                             | V-0/1mm                                      |                    | UL94                   |
| Распространение Огня                         | Subindex<br>il=0.1<br>Index 1=7.3<br>Class 1 |                    | BS 476, PART 6         |
| Поверхностная протяженность<br>пламени       | Ao(on) 3,48<br>max.                          |                    | BS 476, PART 7         |
| Дымообразование                              | Ao(off) 3,75                                 |                    | BS 6853, 1999(0.8.4)   |
| Показатель токсичности испарений             | R=0.24                                       |                    | BS 6853, 1999(6.4.2)   |
| Показатель токсичности испарений             | R=0.93                                       |                    | NFX70-100              |
| Категория согласно BS 6853                   | Class Ib                                     |                    | BS 6853, 1999          |
| Распространение Огня CFE и                   | 46,5   | кВ/м <sup>2</sup>  | ISO 5658-2             |

|  |                       |                    |                        |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>горючесть</b>                                   |                       |                    |                        |
| Плотность газа при дымообразовании<br>(NBS)        | 93,2<br>80,9<br>0,032 | VOF4<br>Ds4<br>CIT | ISO 5659-2             |
| Произвольный коэффициент Огневой<br>усадки (MAHRE) | 58,0                  | кВ/м <sup>2</sup>  | ISO 5660-1             |
| Классификация по EN 45545                          |                       | HL4                | EN 45545               |
| <b>Электрические свойства</b>                      | <b>Значение</b>       | <b>Един. изм.</b>  | <b>Метод испытания</b> |
| Поверхностное удельное<br>сопротивление            | 1x10 <sup>14</sup>    | Ом                 | IEC 60093              |
| Устойчивость к поверхностным токам<br>утечки       | СТИ600М               | Степень            | IEC 601 12             |

Данные, упомянутые в этой брошюре - средние значения, установленные текущими статистическим испытаниями. Данные не должны быть расценены как обязательные, если явно не согласованы в контракте продажи.